



Lehmtrockenschüttung mit Hanfschäben 700 - 800 kg

- reine Lehmschüttung mit Hanfschäben mit Körnung 0 - 2 mm (konstante Siebkennlinie)
- feinkörnige Schüttung für Decken und Durchbrüche

Technische Daten

Inhalt
Körnung
Auftragsstärke
Lieferform
Lagerung
Verarbeitbarkeit
Qualitätskontrolle

Natursande mit ausgewählter Sieblinie, Lehmpulver, Hanfschäben
0 - 2 mm
ab 15 cm muss Schüttung verdichtet werden
550 kg = Big Bag
trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, LZ - unbegrenzt
Mehrere Tage, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ständige Überwachung, Eingangskontrolle der Qualität und aller Rohstoffe

Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässig und kapillar leitfähig
- raumklimaregulierend (hohe Dampfaufnahme und -abgabe)
- hoher Trittschall
- gute Wärmedämmeigenschaften
- Baubiologisch und ökologisch ausgelegte Schüttung

Anwendung

- Hanfschäbensschüttung im Innenbereich einsetzbar
- zwischen Balkenlagen
- für Renovierungsarbeiten, an denkmalgeschützten Objekten, für Neu- und Altbau (Wohn-, Büro- und Gewerbebau)

Vor- und Nachbehandlung

- Riselschutz einbauen

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frostfrei und frei von Schmutz oder Staub sein.
Es ist möglich, die Schüttung auf alle gängigen Untergründe, wie Holzschalung, Spannbetondecken einzubringen.
Die Untergründe müssen jedoch frei von Trennmittel wie Schalöl oder Sinterhaut sein.